

# SCHEDA TECNICA

KK1111/00 19.01.99 GG/dc SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DATATA 15.03.96

Pag 1 di 1

## KK1111/00 CERA PER PORO APERTO

**Colore:** trasparente

### Settore d'impiego

Pannellature, mobili, sedie rustiche

### Applicazione

Pennello, straccio, spruzzo

### Diluizione

Pronto all'uso

### Caratteristiche tecniche

* Residuo solido (%):	15 ± 1
* Peso specifico (kg/lt):	0,796 ± 0,030
* Viscosità DIN 2 a 20°C (sec):	49 ± 5
* Essiccazione (100 gr/m <sup>2</sup> a 20° C):	fuori impronta 12 ore

### Caratteristiche generali

Adatto soprattutto per mobili in stile rustico; da usare quando si desidera rifinire un manufatto senza lasciare spessore di vernice.

### Istruzioni per l'uso

Prima dell'impiego del KK1111/00 carteggiare il supporto con carta abrasiva grana 150 e pulire accuratamente. Si può dare una seconda mano dopo 24 ore, carteggiando la prima mano con carta abrasiva grana 400.

### Avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso
- Conservare il prodotto in locali con temperature superiori a 5°C in quanto teme il gelo
- L'essiccazione dei prodotti all'acqua deve avvenire in locali con una temperatura superiore a 10°C
- I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.