

Fondo trasparente universale  
per legno.

Speciale Solas Restauro (SSR),  
formulato per restauro conservativo  
(Solas Specialty for Restoration).



### IMPIEGO

Fondo per successive finiture  
su tutte le superfici in legno,  
purchè a poro aperto.



### CARATTERISTICHE

#### AZIONE:

uniforma l'assorbimento del legno  
oltre ad impregnarlo in profondità.



#### PROTEZIONE:

La versione L15 diminuisce  
l'ossidazione del legno dovuta agli UV  
ed è indicata per legni chiari o sbiancati.



#### ASPETTO:

Opaco se completamente assorbito,  
altrimenti lucido. Tonalizza il legno.



#### COLORABILE:

Con Smalto per esterni F11 Solas.

#### RESA:

17 mq/litro  
su superfici piallate.

#### ESSICCAZIONE:

Trasparente: circa 8 ore  
Colorato: circa 24 ore  
(temperatura: 20°C, umidità 60%)

#### ESENTE DA:

resine acriliche, alchidiche,  
viniliche, da isoalifati e da biocidi.

#### CONFEZIONI:

0,750 litri (per 12 mq)  
5 litri (per 85 mq)  
20 litri (per 340 mq)

### DILUIZIONE

Pronto all'uso.

### DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Oli di tung e lino, glicerato resinico vegetale, dammar, cera d'api,  
terpene d'arancio, essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia  
minerale inferiore a 0,75% nel prodotto),

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Applicare a pennello, a spandicera o a spruzzo.
- In caso di un assorbimento non completo asportare l'eccesso.
- Prima del trattamento di finitura si consiglia di passare la paglietta di ferro
- Per colorare usare Smalti coloranti F11 Solas e diluire al 20% ca con Fluente L30 Solas.



### PULIZIA ATTREZZI

Con Fluente L30 Solas e subito con acqua e sapone.

### CONSERVAZIONE

Ben chiuso e al fresco ed al riparo dal gelo.

### AVVERTENZE

Tenere lontano dalle fonti di calore. Pericolo di auto combustione degli stracci imbevuti che vanno tenuti ben stesi oppure in recipienti metallici chiusi oppure immersi in acqua. Anche i prodotti naturali devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico. Frasi di rischio obbligatorie per legge: E' infiammabile. Irritante. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

### VOCE DI CAPITOLATO

Per preparare il legno all'applicazione di finiture oleo-cerose, riducendo e uniformando l'assorbimento dei supporti si usi un turapori composto da oli e resine vegetali tipo Turapori L14/15 Solas con una resa di 17 mq/litro, esente da resine acriliche, resine alchidiche, isoparaffine, biocidi e da sostanze tossiche.

inBIOEDILIZIA®

ECO PRODOTTO premio 2002  
per l'Associazione Artigiani Lombardi

Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

