

CERTIFICATO di ANALISI

PRODOTTO	OLIO DI LEGNO (TUNG OIL)
LOTTO n°	13105
<i>Da utilizzarsi preferibilmente entro DICEMBRE 2006</i>	

CARATTERISTICHE	UNITA'	RANGE	VALORI	METODO
ASPETTO	Liquido a temperatura ambiente			
PESO SPECIFICO A 20° C	gr/ml	0.933 – 0.939	0.9377	
COLORE GARDNER	-	max. 8	7 - 8	AOCS TD1N 64
INDICE DI RIFRAZIONE A 20°C	-	1.515 – 1.522	1.5216	AOCS CC13B45
NUMERO DI IODIO (WIJS)	gl ₂ /100g	158 – 173	171	AOCS TG1A64
ACIDITA'	%	max. 5	0,8	ISO 660 1992
NUMERO DI SAPONIFICAZIONE	mg KOH/g	189 – 198	193	AOCS TI 1A64
GEL TIME	Minuti	max. 7.5	5,33	ASTM D 1955-61-79
TEST BETA TUNG OIL		prec. crist.	Assente	



GASID
26.09.05